

1. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

Tloušťka desky (mm)	7
Tloušťka povrchové vrstvy (mm)	1,0
Šířka (mm)	190
Délka (mm)	400 – 1200
Jádro	DENSCORE
Povrchová vrstva	dub
Spodní vrstva	úleva od stresu
Hustota kg/m ³	1900
Vodotěsný*	Ano


2. KONSTRUKCE DESKY

MATNÝ LAK
ULTRA TVRDÉ

DŘEVĚNÁ DÝHA
1,0 mm

DENSCORE
vodotěsné minerální jádro

STABILIZAČNÍ VRSTVA



*Voděodolná podlaha, která není citlivá na dočasné vystavení vodě. Podrobné specifikace naleznete v pokynech k instalaci a záručním listu.

a požadavky na použití podlahových krytin Next Step.

3. TECHNICKÉ PARAMETRY

Reakce na oheň	EN 13501-1	Cfl -s1
Kluzné chování	13893	Třída DS
Kluzné chování	CEN/TS 15676	suchý USRV 80 (nízké riziko uklouznutí) mokrý USRV 29 (střední riziko uklouznutí)
Kluzné chování	DIN 51130	R9
Emise formaldehydu	EN 717-2	Třída E1
Emise pentachlorofenolu (PCP)	CEN/TR 14823 (podle EN 14041:2018)	Nezjištěno
Tepelný odpor	ČSN EN 12667:2001	0,0155 m² K/W
Tepelná vodivost	ČSN EN 12667:2001	0,452 W/mK
Lesklý lak	ČSN EN ISO 2813	10°±2°
Odolnost proti skvrnám	ČSN EN 13442:2013	4-5
Tvrdost vrchní vrstvy	EN 13489 - Brinellův test (EN 1534)	74 MPa
Emise těkavých organických sloučenin	Francouzské nařízení o VOC	A+

4. MONTÁŽ A ZÁRUKA

- 5 let na komerční budovy, 30 let na bytové budovy. Záruka platí pouze v případě, že materiály Pro instalaci se používají (podkladová fólie, lepicí systém) doporučené společností Barlinek
- Systém zámků - 2G Valinge

5. LOGISTICKÉ ÚDAJE

Počet desek v balení (ks)	min. 4 ks 1200 mm; 6-8 ks / balení
Balení (m2)	1 368
Hmotnost balení (kg)	18,6
Počet balíků / paleta	55
Počet m2 / paleta	75,24



6. PRODUKTY

JMÉNO	INDEX	KATALOG ČÍSLO	KÓD EAN
STUHA	H2G-DBE1-LI5-C2R-I07190-N	1H1000001	5906737989647




JMÉNO	INDEX	KATALOG ČÍSLO	KÓD EAN
KUKENAAM	H2G-DBE1-LI5-P2R-I07190-N	1H1000002	5906737989654




POZOR: Díky přírodním vlastnostem dřeva je každý výrobek jedinečný a neopakovatelný.
Jednotlivé fotografie ve vzorkovnicích plně neodrážejí vzhled produktu.

6. PRODUKTY

JMÉNO	INDEX	KATALOG ČÍSLO	KÓD EAN
KALAMBO	H2G-DBE1-LI5-P7R-I07190-N	1H1000003	5906737989661




JMÉNO	INDEX	KATALOG ČÍSLO	KÓD EAN
LOFOI	H2G-DBE1-LI5-CRR-I07190-N	1H1000004	5906737989630



POZOR: Díky přírodním vlastnostem dřeva je každý výrobek jedinečný a neopakovatelný. Jednotlivé fotografie ve vzorkovnicích plně neodrážejí vzhled produktu.

6. PRODUKTY

JMÉNO	INDEX	KATALOG ČÍSLO	KÓD EAN
DELLA	H2G-DBE1-LI5-RXR-I07190-N	1H1000005	5906737989623




JMÉNO	INDEX	KATALOG ČÍSLO	KÓD EAN
TUGELA	H2G-DBE1-LI5-XXR-I07190-N	1H1000006	5906737989616



POZOR: Díky přírodním vlastnostem dřeva je každý výrobek jedinečný a neopakovatelný. Jednotlivé fotografie ve vzorkovnicích plně neodrážejí vzhled produktu.

6. PRODUKTY

JMÉNO	INDEX	KATALOG ČÍSLO	KÓD EAN
NIAGARA	H2G-DBE1-LI5-W2R-I07190-N	1H1000007	5906737989685



JMÉNO	INDEX	KATALOG ČÍSLO	KÓD EAN
INGA	H2G-DBE1-LI5-WAR-I07190-N	1H1000008	5906737989692



POZOR: Díky přírodním vlastnostem dřeva je každý výrobek jedinečný a neopakovatelný. Jednotlivé fotografie ve vzorkovnicích plně neodrážejí vzhled produktu.

6. PRODUKTY

JMÉNO	INDEX	KATALOG ČÍSLO	KÓD EAN
BIGAR	H2G-DBE1-LI5-CGR-107190-N	1H1000009	5906737989678



JMÉNO	INDEX	KATALOG ČÍSLO	KÓD EAN
MACKAY	H2G-DBE1-LI5-ORR-107190-N	1H1000010	5906737989708



POZOR: Díky přírodním vlastnostem dřeva je každý výrobek jedinečný a neopakovatelný. Jednotlivé fotografie ve vzorkovnicích plně neodrážejí vzhled produktu.

7. POPIS POVRCHOVÉ VRSTVY*



Rozmanitě, rustikální	Bezplatná lekce
Klasifikace povrchové vrstvy podle Barlineka	Přírodní třída
Zdravé uzly	Přijatelné bez omezení
Nezdravé suky s výplní, rozptýlené	Přijatelné do průměru 35 mm
Nezdravé díry od suků	Přijatelné do průměru 10 mm
Kůrové kapsy	Přijatelný
Barevné schéma povrchové vrstvy	Rozmanitě, rustikální
Uspořádání vláken	Pestrý
Stříbrná zrna	Přijatelné, bez omezení
Bělové dřevo je přijatelné, na okraji do šířky 35 %	
Vyplnění trhlin ve vyplněných	Přijatelné do šířky 5 mm, do délky 250 mm
Biodegradace povrchové vrstvy	Nepřijatelný

* Podle normy EN 13489 je přijatelná 3% odlišná jakost, než je uvedeno. Limity charakteristických vlastností výrobku se týkají horní vrstvy prvku. Výplně suků, zejména v případě kartáčovaných povrchů, mohou být charakterizovány mezerami, což je záměrný efekt tohoto druhu dekorativního povrchu. Měření vlastností dřeva dle normy EN 1310.

Barlinek SA
25-323 Kielce, kol. Solidarności 36 Polsko

+48 41 333 11 00
e-mail: info@barlinek.com.pl
www.barlinek.com

Informace vycházejí ze současného stavu znalostí a nemusí obsahovat vyčerpávající údaje.
Všechny předchozí verze technických specifikací produktu již nejsou platné.

Připraveno – 26.08.2021 – verze I